

VanityBamboo®

SERIE BAMCLICK

Vanity Bamclick è un pavimento composto da tre strati. Lo strato superiore da 2-2,5MM di bambù quello centrale in HDF (high density fiber) e quello inferiore in conifera. È un pavimento molto versatile adattabile e facile da installare. **Grazie al sistema di montaggio Valinge 2G Drop Click Posa flottante rapida**



Codice	Colore	struttura	Finitura	Bordo	Dimensioni (mm)	Pcs conf	M2 Conf
BK210	VeritcaleCaramel	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84
BK310	Caramel Smooth	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84
BKS310	Caramel Spazzolato	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84
BK340	Colonial	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84
BK350	Fossil	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84
BK360	Brandy						
BK370	London Grey	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84
BK380	Havana	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84
BK390	Alaska	Strand Woven Hi Density	Vernice Treffert 10 gloss	MB* 4 lati	920x125x10/2,5	16	1,84

MB* micro bisellatura 0,4mm

Specifiche Tecniche

Durezza strato superiore	9,5 Brinell
Densità strato superiore	1050 kg/m ³
Spessore strato superiore	2-2,5mm
Reazione al fuoco	Cfl-s1
Emissione formaldeide	Classe E1
Conduktività termica	0,18 W/mK
Resistenza termica	0,055 m ² K/W
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità	
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria	

Guida Rapida all'installazione

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%

Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 50 e 65 % e la temperatura tra 18 e 20°C

Posa con colla idoneo

Posa flottante idoneo (lunghezza massima 12m larghezza massima 8 m)

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo solo su sistemi ad acqua (vedi istruzioni di posa complete area download)

