

RAPPORTO DI PROVA**227414 / 2**

Ricevimento campione: 02/02/17

Esecuzione prova: 17/02/17

Emissione rapporto: 17/02/17

Denominaz.campione: Plancia a tre strati serie NEO

VANITY FLOOR SRL
VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 19
20090 CUSAGO (MI)
ITALIA**Determinazione della resistenza termica met. del termoflussimetro UNI EN12664:02**

Metodo di prova utilizzato:	Termoflussimetro
Apparecchiatura utilizzata:	LaserComp FOX 314M
Descrizione campione dichiarata dal richiedente:	Plancia a tre strati
Campionamento:	Eseguito dalla ditta richiedente
Preparazione delle provette:	Rifilatura dei campioni consegnati eseguita da CATAS (dimensioni del campione provato: 300 x 300 mm)
Spessore delle provette:	0,014 m (misurato automaticamente dallo strumento)
Condizionamento:	> 24 ore a 23 ± 2°C e 50±5% u.r.
Densità del campione:	Non richiesta la determinazione
Umidità del campione:	Non richiesta la determinazione
Variazioni di massa dopo condizionamento:	Non richiesta la determinazione
Variazioni di peso dopo la prova:	Non richiesta la determinazione
Variazioni di volume dopo la prova:	Non richiesta la determinazione
Temperatura piastra calda (inferiore):	30°C
Temperatura piastra fredda (superiore):	10 °C
Temperatura media di prova:	20°C
Flusso di calore:	158,4 W/m ² (piastra inferiore); 159,4 W/m ² (piastra superiore)
Orientazione apparecchiatura:	Orizzontale

Risultati della prova:

Provino n°	Conducibilità termica media W/mK
1	0,112

Allegato: Fotografia.


Note: Non è stata eseguita l'identificazione analitica del campione sottoposto a prova

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA **227414 / 2**
Emissione rapporto: 17/02/17
Denominaz.campione: Plancia a tre strati serie NEO



- Esempio di campione sottoposto a prova -